



EPOSİS 126

Bisphenol A/F esaslı epoksi reçine, cycloaliphatic polyamine esaslı sertleştirici ve belli miktarda dolgu içermekte olup thixotropic yapıdadır.

Kullanım Alanları ve Özellikleri

Beton ve taşlardaki çatlakların doldurulmasında, karbon ve cam elyaf kompozit parçaların ve plakaların metal, granit, beton gibi yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. Yüksek mukavemetli yapışma gücüne sahiptir. Su geçirmez, kimyasallara karşı dayanıklıdır. Mekanik mukavemetini çok hızlı alır. Akıcı olmaması nedeniyle, kiriş kolon gibi dik yüzeyler ile tavanda rahatlıkla kullanılır.

Zeminin ve Malzemenin Hazırlanması

Zemin temizlenmeli her türlü yağ, toz, kir ve sudan arındırılmalıdır. Malzeme belirtilen oranlarda düşük devirde karıştırılarak hazırlanır. Uygulama ömrü göz önünde bulundurularak miktar hazırlanmalıdır.

Teknik özellikleri

Renk	Karışım rengi sarı
Potlife	30 dk
Tam Mukavemet	7 Gün
Karışım Oranı	100 gr A bileşeni / 100 gr B bileşeni
Raf Ömrü	Ağzı kapalı 12 ay
Viskozite	Thixotropic
Ambalaj	20 kg teneke (A Bileşeni) 20 kg teneke (B Bileşeni)